

KREISEL PL 210 - Spetsiaalne liim vahtpolüstüroolplaatide liimimiseks

Otstarve:

Spetsiaalne liim on ette nähtud soojusisolatsiooni tehnoloogiate kasutamisel vahtpolüstüroolist kõvaplaatide liimimiseks objekti sise- ja välispindadele. Sobib liimimiseks igasugustele mineraalse koostisega alustele, näiteks, tellistest laotud pindadele, krohvile, betoonile.

Liim "KREISEL PL" on plastiline, haakub pinnaga väga hästi.

Ettevalmistustööd:

25 kg kuiva liimisegu segatakse umbes 6,0 – 6,5 l veega kuni ühtlase konsistentsiga massi moodustumiseni. 5 – 10 minuti pärast segatakse segu veelkord läbi (lahustuvad sünteetilised komponendid).

Aluspind peab olema puhas, tugev ega tohi olla pudenev. Eemaldage pinnalt murenenud ja lahti tulnud tükid. Tugevasti niiskust imavad pinnad tuleb eelnevalt kruntida.

Tööde tehnoloogia ja kulunorm:

Kandke liimimass liimitava plaadi servadele kogu perimeetri ulatuses, plaadi keskele aga kandke liimimass paarile peopesa suurusele pinnale. Seejärel suruge plaat kergete koputustega aluspinnale. Plaatide liimimist aluspinnale alustage alt üles. Kui aluspind on sile, katke sakilise 10x10x10 (sakkide suurus) kellu abil liimimassiga plaadi kogu pind. Erilist tähelepanu pöörake sellele, et plaadi servad kinnituks tugevasti. Vältige liimi sattumist plaatide liitekohtadesse, siis liituvad plaadid hästi ega jäta vahesid. Plaat võib kinnitusnaeltega kinnitada mitte varem kui 24 tundi pärast liimimise lõpetamist. Kui kinnitate plaadid kinnitusnaeltega vahetult pärast liimimist, võivad plaadid deformeeruda ja lahti tulla.

Valmistatud liimimass tuleb ära kasutada 3-4 tunni jooksul. Kuivanud ja kõvaks muutunud liimi ei saa uuendada vee lisamisega.

Plaadi liimimise aeg - 15-20 minutit.

Materjalikulu: Keskmiselt: kuni 4,5 kg /m²

Tehnilised andmed:

Segukihi paksus kuni 20 mm

Paigaldus temperatuur: +5 kuni +30°C

Töötlemise aeg: u. 15 - 20 min

Kasutusaeg valmissegul: 3h +20°C juures

Nakke betooniga peale 25 külmumistsulamist:

Mitte vähem 0,5 N/mm²

Nakke betoon / vahtpolüstüreen Mitte vähem 0,01 N/mm²
(vahtpolüstüreen

Pakend ja säilitamine:

Kottides, igas kotis 25 kg. Säilitada kuivas ruumis niiskuse eest kaitstult.

Garantiaeg: valmistamisest 6 kuud.

Tähelepanu!

Kaitske silmi ja nahka. Töötage kinnastes. Hoidke laste eest.

Tootja: KREISEL Vilnius UAB

Maaletooja:  **Fassaadikeskus** Tel:+372 53480525

Kohila 3, Tallinn info@fassaadikeskus.ee www.fassaadikeskus.ee