



Putzgrund 330

Грунтовка под минеральную, акриловую и мозаичную штукатурку

Область применения:	<p>Грунтовка под минеральную, акриловую и мозаичную штукатурку Грунтовка на основе акриловой дисперсии. Ограничивает и выравнивает впитывающую способность основания, не уменьшая паропроницаемости. Не содержит органического растворителя. Облегчает нанесение штукатурных покрытий и увеличивает их адгезию к основанию. Стойкая к воздействию атмосферных факторов. Возможна окраска под цвет штукатурной массы. Для внутренних и наружных работ.</p>
Основные свойства:	<p>Водостойкая Морозостойкая Паропроницаемая Увеличивает адгезию Облегчает нанесение следующих слоев Регулирует водопоглощение основания</p>
Состав:	<ul style="list-style-type: none">• Водная дисперсия акрилового полимера• Кварцевая крошка• Пигменты• Вспомогательные средства
Нанесение:	
Условия выполнения работ:	<p>Температура применения (воздуха, основания, материалов): от + 5°C до + 25°C. Не выполнять работы при температуре воздуха и основания ниже +5°C, а также во время атмосферных осадков, при сильном ветре и при сильной инсоляции без укрытий (козырьков, тентов и т.д.), ограничивающих влияние атмосферных явлений. Вновь нанесенные покрытия необходимо защищать от дождя, замораживания и слишком быстрого высыхания, в том числе под прямым воздействием солнечных лучей.</p>
Подготовка основания:	<p>Основания должны быть прочными, плотными, стабильными, ровными, очищенными от пыли, смазок, антиадгезионных средств, остатков краски, плесени, грибов, мха и пр., не иметь трещин и высолов и быть равномерно сухими по всей поверхности. Основания, загрязненные смазками, маслами, антиадгезионными средствами, следует полностью смыть водой с добавлением детергентов или рекомендуемым препаратом ÖL- und FETTLÖSER 1003. Проявления биологического характера рекомендуется ликвидировать с помощью средства SEPTOBUD 1008, а затем механическим путем очистить. Поверхности с царапинами и трещинами нужно отремонтировать шпатлевочно-ремонтным раствором SPACHTEL-REPARATUMÖRTEL 429, шпатлевочно-выравнивающей смесью NIVELLIERENDE SPACHTELMASSE 427 или другой, подходящей к типу основания. Растворы на ремонтируемых участках основания должны быть высохшими и хорошо связанными. Сильно впитывающие и содержащие песок поверхности перед нанесением грунтового средства PUTZGRUND 330 нужно покрыть грунтовкой глубокого проникновения TIEFGRUND LMF 301 и оставить до высыхания на время не менее 12 часов. Не предназначенные для оштукатуривания поверхности перед нанесением грунтового средства необходимо закрыть.</p>
Типы оснований:	<p>Базовый слой в системах теплоизоляции (СФТК): без дополнительного грунтования Штукатурка цементно-известковая: в случае высокого водопоглощения загрунтовать Tiefgrund LMF 301 Штукатурка цементная: без дополнительного грунтования</p>



Putzgrund 330

Грунтовка под минеральную, акриловую и мозаичную штукатурку

Штукатурка гипсовая: загрунтовать Tiefgrund LMF 301
ГКЛ: загрунтовать Gruntolit-SG 302
Бетонные основания: без дополнительного грунтования

Приготовление смеси:	Перед нанесением перемешать содержимое упаковки и проверить соответствие цвета заказанному. Не разбавлять водой. Не смешивать с другими материалами!
Нанесение:	Равномерно нанести на поверхность малярным методом с использованием валика или кисти и оставить до высыхания. Штукатурный слой наносить после высыхания загрунтованной поверхности, время высыхания составляет примерно 24 часа.
Меры безопасности:	Следует избегать контакта с кожей и беречь глаза, в случае контакта с глазами, обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. В случае контакта с кожей вымыть ее водой. Рекомендуется использование перчаток и защитной одежды.
Хранение:	12 месяцев со дня производства в сухих помещениях в неповрежденной заводской упаковке при температуре от + 5°C до + 25°C. Для грунтовки в версии "winter" допускается 5 циклов замораживания при температуре не ниже -18°C общей продолжительностью не более 5 дней, в т.ч. и при транспортировке. Размораживание производится без дополнительного нагрева при температуре до +22°C.
Нормативный документ:	ТУ 2316-002-13344853-14 «Грунтовки водно-дисперсионные под составы декоративные штукатурные на полимерной основе».
Упаковка Количество единиц упаковки на паллете	<ul style="list-style-type: none"> • 15 kg, 48 ЕН/Pal.

Technische Daten

	ок. 1,5 г/см ³
Время высыхания покрытия	ок. 4 часов
Возможность нанесения следующего покрытия	по прошествии ок. 24 часов с момента нанесения грунтового средства
Цвет	белый или колерованный
Расход	около 0,2 – 0,3 кг/м ² (в зависимости от впитывающей способности рабочей поверхности)

Примечание: Рекомендуемая в технической карте инструкция по применению материала и технические данные были получены на основании нашего опыта и тестов, проведенных в соответствии с международными стандартами. Данные величины могут измениться в зависимости от условий окружающей среды, качества поверхности основания, квалификации строителей.
Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.
При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем.
Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя.



Putzgrund 330

Грунтовка под минеральную, акриловую и мозаичную штукатурку

момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции становятся недействительными.